

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (TDS)

7022 WOW Primer 4:1

2К акриловый грунт «мокрый по мокрому» для катафорезных покрытий

7022 WOW Primer 4:1

2К акриловый грунт «мокрый по мокрому» для катафорезных покрытий

Двухкомпонентный акриловый грунт для нанесения на катафорезные покрытия без шлифовки. Подходит для грунтования как новых, так и ремонтируемых деталей кузова методом «мокрый по мокрому». Обеспечивает отличную антикоррозионную защиту. Обладает превосходной растекаемостью. Обладает высокой тиксотропностью – идеален для вертикальных поверхностей. Имеет низкую адсорбцию 2К и базовых эмалей, а также низкую усадку.

ХАРАКТЕРИСТИКА

	XAPAKTEPUCTUKA		
Цвет: светло-серый, тёмно-серый	- Наносится на катафорезные покрытия без предварительной шлифовки;		
Удельный вес – 1,52 кг/л	- Отличная адгезия к катафорезным покрытиям, ремонтным и заводским покрытиям;		
VOC < 520 г/л	- Повышенные антикоррозионные свойства;		
	- Превосходная растекаемость и низкая усадка;		
	- Низкая адсорбция 2К и базовых эмалей;		
	- Высокая тиксотропность – грунт идеален для выравнивания вертикальных поверхностей;		
	- Экономия общего времени ремонта: не требует последующей шлифовки, выдержка между нанесением покровных материалов 15-30 минут при 20°C		
	СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ		
KROY H5000 2K Hardener for HS Primer	2К Отвердитель		
KROY 5081 Universal Thinner	Универсальный растворитель		
	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ		
Катафорезные покрытия	Очистить поверхность и обезжирить KROY 5083 Degreaser.		
	Сухая шлифовка (Р400 – Р600) допускается для удаления мелких дефектов с поверхности катафореза.		
Протравливающие грунты	Для достижения максимальной антикоррозионной стойкости рекомендуется использовать протравливающий грунт KROY 5028 Wash Primer*.		
	Необходимо внимательно отнестись к толщине протравливающего грунта! Допустимо нанесение в 1-2 тонких (полупрозрачных) слоя: общая толщина 5-10 µm.		
	 Грунт Premium 7022 WOW Primer 4:1 нанести через 15-30 минут после протравливающего грунта по технологии мокрый по мокрому. 		
	2. После нанесения грунта Premium 7022 WOW Primer 4:1 через 15-30 мин нанести базовую краску.		
	ВНИМАНИЕ: Разбавитель базовой краски должен соответствовать температурному режиму, при котором происходит процесс окраски (медленный, стандартный, быстрый). Использование разбавителя базовой краски не соответствующего температурного режима может приводить к «подрыву» на поверхности ЛКП.		
Полимеризовавшиеся ремонтные и	1. Очистить поверхность и обезжирить KROY 5083 Degreaser;		
заводские покрытия	2. Легкая шлифовка (сухое Р400 – Р600) или матирование;		
	3. Очистить поверхность и обеспылить.		

000 Балтик Рефиниш

ул. Южное шоссе, д. 37, корп. 2, лит. А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192241 Техническая поддержка: +7 (812) 409-10-14, info@b-refinish.ru

Версия 5.0 / 10.2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (TDS)

7022 WOW Primer 4:1

2K акриловый грунт «мокрый по мокрому» для катафорезных покрытий

Полиэфирные шпатлевки	Шлифовка эксцентриковой машинкой с ходом тарелки 2.5-3 мм (сухое P240 – P400). Возможна окраска в режиме мокрый по мокрому по полиэфирной шпатлёвке, но в этом случае используемая шпатлёвка должна быть мультифункциональной (с использованием инновационного мелкодисперсного облегчённого наполнителя).	
Неоцинкованная сталь	 Очистить, обезжирить KROY 5083 Degreaser и отшлифовать (сухое P180 – P320); Для достижения максимальной антикоррозионной стойкости рекомендуется на голый металл предварительно нанести протравливающий грунт KROY 5028 Wash Primer*. Нанести грунт Premium 7022 WOW Primer 4:1 через 15-30 минут после протравливающего грунта по технологии мокрый по мокрому. 	
Оцинкованная сталь / Алюминий	 Очистить, обезжирить KROY 5083 Degreaser и матировать абразивным полотном (Р400-Р600); Для достижения максимальной антикоррозионной стойкости рекомендуется на голый металл предварительно нанести протравливающий грунт KROY 5028 Wash Primer*. Нанести грунт Premium 7022 WOW Primer 4:1 через 15-30 минут после протравливающего грунта по технологии мокрый по мокрому. 	
Стеклопластики	 Очистить, обезжирить KROY 5083 Degreaser и отшлифовать (сухое P320 – P500); Нанести адгезионный грунт по пластику KROY 5026 1K Plastic Primer**; Через 15-30 минут нанести Premium 7022 WOW Primer 4:1 по технологии мокрый по мокрому. 	

^{*} Рекомендуется предварительно ознакомиться с технологией нанесения протравливающего грунта KROY 5028 Wash Primer.

^{**} Рекомендуется предварительно ознакомиться с технологией нанесения адгезионного грунта KROY 5026 1K Plastic Primer (см. техническую документацию).

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
	компоненты	по объему	по весу (на 100мл готовой смеси)	
			с разбавителем 10%	с разбавителем 20%
	7022 WOW PRIMER 4:1	4	119,1 г	111,1 г
	KROY H5000 2K Hardener 1	17,9 г	16,7 г	
	KROY 5081 Universal Thinner	10%-25%	6,6 г	12,3 г

Не смешивать активированный материал с неактивированным.

Не использовать активированный грунт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал.

жизнеспособность смеси



60 минут

при 20°C

вязкость



16 - 18 секунд

при 20°C FORD 4

000 Балтик Рефиниш

ул. Южное шоссе, д. 37, корп. 2, лит. А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192241

Техническая поддержка: +7 (812) 409-10-14, info@b-refinish.ru



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (TDS)

7022 WOW Primer 4:1

2К акриловый грунт «мокрый по мокрому» для катафорезных покрытий

		НАНЕСЕНИЕ	
	обычный пистолет	1,3 - 1,4 мм	
	давление	2 – 2,5 bar	
	количество слоев	1 – 2	
	толщина 1 сухого слоя	25 - 50 μm	
	укрывистость	12 м²/л	

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 10°С и влажности не более 80%.

При использовании грунта в качестве наполнителя или изолятора необходимо, чтобы каждый последующий слой не выходил за пределы предыдущего. Не превышать рекомендуемой толщины покрытия!

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА



Между слоями необходимо выдержать не менее 7 - 15 минут

при 20°C

Максимальная выдержка 3 часа

при 20°C

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов KROY 5081 Universal Thinner или растворитель для любых акриловых продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +30°C.

Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей!

Плотно закрывать емкости с материалами.

СРОК ГОДНОСТИ В ЗАКРЫТОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

KROY Premium 7022 WOW PRIMER 4:1 - 2К грунт 18 месяцев с даты изготовления

KROY Premium H5000 2K Hardener - 2K отвердитель 12 месяцев с даты изготовления

KROY Premium 5081 Universal Thinner - растворитель 24 месяца с даты изготовления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Только для профессионального использования!

Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

См. Паспорт безопасности (SDS)

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания-производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики. Следите за новинками ассортимента на сайте www.kroy.ru.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (TDS) 7022 WOW Primer 4:1

2К акриловый грунт «мокрый по мокрому» для катафорезных покрытий

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ПО ВЕСУ

Количество компонентов на указанный объем готовой смеси.

РАЗБАВИТЕЛЬ 10%			
Объем готовой смеси	7022 WOW PRIMER 4:1	H5000 2K Hardener 2K отвердитель	5081 Universal Thinner разбавитель
100 мл	119,1 г	17,9 г	6,6 г
150 мл	178,7 г	26,9 г	9,9 г
200 мл	238,2 г	35,8 г	13,2 г
250 мл	297,8 г	44,8 г	16,5 г
300 мл	357,3 г	53,7 г	19,8 г
350 мл	416,9 г	62,7 г	23,1 г
400 мл	476,4 г	71,6 г	26,4 г
450 мл	536,0 г	80,6 г	29,7 г
500 мл	595,5 г	89,5 г	33,0 г
550 мл	655,1 г	98,5 г	36,3 г
600 мл	714,6 г	107,4 г	39,6 г

РАЗБАВИТЕЛЬ 20%			
Объем готовой смеси	7022 WOW PRIMER 4:1	H5000 2K Hardener 2K отвердитель	5081 Universal Thinner разбавитель
100 мл	111,1 г	16,7 г	12,3 г
150 мл	166,7 г	25,1 г	18,5 г
200 мл	222,2 г	33,4 г	24,6 г
250 мл	277,8 г	41,8 г	30,8 г
300 мл	333,3 г	50,1 г	36,9 г
350 мл	388,9 г	58,5 г	43,1 г
400 мл	444,4 г	66,8 г	49,2 г
450 мл	500,0 г	75,2 г	55,4 г
500 мл	555,5 г	83,5 г	61,5 г
550 мл	611,1 г	91,9 г	67,7 г
600 мл	666,6 г	100,2 г	73,8 г

Техническая поддержка: +7 (812) 409-10-14, info@b-refinish.ru