

Extrafiller 2K Akrilinis užpildas

APRAŠYMAS

Extrafiller yra dvikomponentis akrilinis užpildas, skirtas automobilių kėbulų remonto darbams. Kuriant šį produktą labiausiai buvo akcentuojamos dvi charakteristikos: kokybė bei naudojimosi paprastumas.

Extrafiller pozicionuojamas kaip storasluoksnis kokybiškas užpildas, pasižymintis gera adhezija glaistams, užpildams ir šlifuotiems dažytiems paviršiams. Gruntas turi geras šlifavimo savybes, tinka naudoti ant senų dažų, plieninių paviršių, plastikų.

FIZIKINĖS SAVYBĖS

Tipas	2 K akrilinis mišinys	
Spalva	Pilka, juoda, balta	
Santykinis tankis	1,55-1,6 kg/l prie 20°C	
Sausos dangos storis	120-200 mikr 2 sluoksniai	
LOJ	518-530 g/l Paruoštas mišinys	
Kietosios dalelės	69 %	Paruoštas mišinys
Išiga	6 m ² /l	60 mikronų

PAPILDOMI PRODUKTAI

2K kietiklis

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

PROCESAS		Glaistas	OEM dažai	Cataforezai
	P240	3	3	3
	Nuriebalingas	3	3	3

MAIŠYMO SANTYKIAI

Extrafiller	A + B			
H512 kietiklis	100:25	4 : 1	25-40"	
	tūrio 100:16			45m
	svorio			

UŽNEŠIMAS

					
	mm	bar	cm		
	1,6 – 1,8	1,5-3	15-20	2	5-10' 20°C
	1,7 - 1,9	3	10	2	
HVLP					

Extrafiller 2K Akrilinis užpildas

DŽIUVIMO LAIKAI

20° C					60° C			IR - OC			
									LAMP DISTANCE	FLASH OFF	FULL BAKE
H512 kietiklis	30'	60'	4 h	4 h	H512 kietiklis	30'	30'	H512 kietiklis	80 cm	5'	30'

ŠLIFAVIMAS

			
PRADINIS	3	P360	P360
BAIGIAMASIS		P600	P600

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti su valymo skiedikliais kol produktas dar nesukietėjo.

SAUGA

Vadovautis produkto žymėjimu. Daugiau info saugos duomenų lape E316/EN. Suderinta su nacionaline darbo ir saugos darbe bei atliekų tvarkymo direktyva.

SAUGOJIMAS

Laikyti gerai ventiliuojamoje vietoje vengiant tiesioginių saulės spindulių. Laikymo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.

GARANTIJA

Originalioje neatidarytoje fasuotėje metai nuo pagaminimo termino.

PASTEBĖJIMAS:

Norint išvengti šlifavimo kontūrų, užpurškite užpildu plotą, kuris yra didesnis nei remontuojamos detalės plotas.