

Techninis duomenų lapas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

Lengvai naudojama dviejų komponentų, antikorozinė, matinė danga (>10% prie 60°) poliuretano pagrindu dažoma tiesiai ant metalo.

Pagrindinės savybės: aukštas cheminis ir mechaninis atsparumas, naudojamas vidaus ir lauko gaminiams, dažoma tiesiai ant metalo, cinkuoto metalo ir aliuminio.

Tinkamas transporto priemonių ir metalo konstrukcijų, žemės ūkio technikos, įrankių ir kitų įrenginių dažymui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS




Visiškai išdžiuvusi, skiedikliui atspari, gerai izoliuota ir lengvai nušlifiluota nauja arba sena dažų danga. Rekomenduojamas P320/P400 grubumo šlifavimas



Nusmėliuotas/nušratuotas metalas, gerai nuvalytas ir nuriebalintas cinkuotas metalas ir aliuminis.



PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI



Produktas		Svoris/Tūris	Gyvybingumas
A	PUR-C-0307	1,000	
B	Kietiklis H-0301	200	5 val.
	Kietiklis H-0301 (didesniam atsparumui)	250	5 val.
C	Skiediklis: R-0201, R-0901	0-200	

PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris, elektrostatinis (Airmix)
		
Klampusas prie 20°C	20-23 sek.	25-30 sek.
Purkštuko diametras	1,3-1,5 mm; 1,3-1,5 mm HVLP	0,18-0,28 mm
Oro slėgis	4- 5 bar; 2-3 bar HVLP	2,0-3,0 bar (air)
Medžiagos slėgis	-	100 bar (material)

DŽIŪVIMAS



Ore prie +20°C	
Nelimpa dulkės	30 min.
Galima liesti	1-1.5 val.
Giluminis (pilnai išdžiūna)	3-3.5 val.
Tarpinis	10-15 min.




Kameroje prie +60°C	
Nelimpa dulkės	-
Galima liesti	-
Giluminis (pilnai išdžiūna)	30 min.
Tarpinis	10-20 min.



Maksimalus cheminis-fizinis atsparumas įgyjamas po 15 parų, jei džiovinama kameroje, po 7 parų

DUOMENYS



Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai)	-
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	60-70 μm
Teorinė išeiga prie 60-70 μm	8-9 m ² /l
V.O.C.(lakių organinių junginių)	550 g/l
Sausųjų dalelių kiekis (pagal tūrį)	45%
Santykinis svoris	1.21 kg/l (balta spalva) 1,1kg/l (juoda spalva)



SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse. Dažus sumaišius su kietikliu - gyvybingumas 6 valandos.



Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

NORD FLEX

PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.

NORD FLEX