



AK-B0303

1K ALKIDAS BLIZGUS

PRODUKTAS

Pigmentai	NORDFLEX	20
Binderis	AK-B0301	80
Skiediklis	R0301, R0801	0-30%

APRAŠYMAS IR SAVYBĖS

- Greitai džiūstantys, atsparūs alkidiniai dažai.
- Blizgūs alkidiniai dažai.
- Puikiai tinka pramonės srityje.
- Atitinka Europos sąjungos direktyvą 1999/13/EC.

CHARAKTERISTIKOS

Paviršius	Blizgus
Blizgumas	>92 prie 60°, 90% prie 20°
Lyginamasis svoris (binderio)	1,0 kg/l prie 20°C
Sausa liekana mišinio (be skiediklio)	54-62 % (svorio)
LOJ mišinio (be skiediklio)	> 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(j)(500)
Sausos plėvelės storis	40-50 mikronų (2 sluoksniai)
Teorinė išėiga 60µm (mišinio) (be skiediklio)	8-10 m ² /l




PAVIRŠIUS IR PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

	VALYMAS	ŠLIFAVIMAS	GALUTINIS VALYMAS
Seni dažai	DA93	P360/400	DA93
Plastikas	--	--	--
Plienas	--	--	--
Galvanizuotas plienas	--	--	--
Aliuminis	--	--	--
Gruntas			
PVS-P0301	DA93	--	--
EP-P0301	DA93	(P320)	DA93
EP-P0302	DA93	(P320)	DA93
PUR-P0301	DA93	(P320)	DA93

Dėl kitų paviršių kreipkitės į techninę tarnybą.

NAUDOJIMAS

T(°C)	MAŽAS PAVIRŠIUS		DIDELIS PAVIRŠIUS	
	Kietiklis	Skiediklis	Kietiklis	Skiediklis
18-25	---	R0301, R0801	---	R0301, R0801
>25	---	R0301, R0801	---	R0301, R0801

	Maišymo santykis Pigmentai/Binderis (pagal svorį)	20/80						
	Maišymo santykis su kietikliu (pagal tūrį)	Pigmentuotas			Skaidrus			
		---			---			
Elektrostatinis (pagal tūrį)		---						
	Naudojimas	% skiediklis (Tūr.)	Klampumas - 20°C (Ford Cup 4)	Slėgis (BAR)	Produkto slėgis (BAR)	Purkštukas (mm)	Sluoksnių sk. x μm sausos	Sekantis sluoksnis (min)
	Pulverizatorius	20-30%	20"-23"	2-3	---	1,3-1,5	2x25	10' 20°C
	Gyvbingumas	-						

DŽIŪVIMAS

 TEMPERATŪRA	 LIETIMUI	PILNAI SUKIETĖJA
20° C	2val.-2,5val.	9val.

- Džiuvinti kameroje nerekomenduojama.
- Produktas įgyja savo maksimalias savybes per 15 dienų, prie 18-22°C temperatūros arba greičiau prie aukštesnės temperatūros.

PAPILDOMI PRIEDAI SPECIALIAM NAUDOJIMUI

SITUACIJA	PIEDAS	APRAŠYMAS	EFEKTAS
Krateriai	Priedas Anticrater Nordflex	Plėvelės apsauga nuo išorės teršalų	Plėvelės apsauga nuo kraterių
Atsparumas atmosferos poveikiui/ UV filtrai	UV PRIEDAS	Plėvelės apsauga nuo UV	Padidina plėvelės ilgaamžiškumą
Dažų dulkės /per greitas paviršiaus džiuvimas	Išsiliejimo priedas	Palengvina naudojimą, dengiant didelius paviršius arba esant aukštai temperatūrai	Padidina plėvelės džiuvimo (kietėjimo) laiką
Paviršiaus valymas	DIS226 DA93	DIS226 paviršiams iš plastiko, paviršiams turintiems statinį krūvį. DA93 riebaluotiems paviršiams.	

Dėl priedų naudojimo ir instrukcijų skaitykite kiekvieno produkto techniniame duomenų lape



AK-B0303

1K ALKIDAS BLIZGUS

SAUGUMAS

- Vadovaukitės instrukcijomis, nurodytomis gaminio etiketėje..
- Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite saugos duomenų lapą.
- Atitinka Lietuvos respublikos įstatymus, susijusius su darbuotojų sveikata ir sauga bei atliekų tvarkymu.

SANDĖLIAVIMAS

- Produktą laikykite vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti + 5°C ir + 30°C temperatūroje

TINKAMAS NAUDOTI

- Vieneri metai neatidarytoje originalioje pakuotėje.