

323 BCR HS CLEAR COAT 2: 1













Dviejų komponentų, su dideliu kiekiu kietųjų dalelių (HS), skaidrus lakas pilnam ir daliniam dažytų paviršių remontui. Sukuria kietą dangą, kuri leidžia tiksliai atkartoti gamyklinių dažų struktūrą, ji yra atspari įbrėžimams, oro sąlygoms ir cheminėms sąlygoms. Optimali klampa ir geriausios užnešimo savybės pasiekiamos atskiedus mišinį 5%. Lengvai užnešamas ir greitai džiušta: suremontuotas paviršius visiškai išdžiūna per 24 valandas.

Papildomi komponentai

50H BCR HS hardener - lako kietiklis

381 BCR akrilo skiediklis - skiediklis akriliniams dažams

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLĖS

Paviršiaus paruošimas ir valymas		
	<p>Pagrindas: paviršiai su bazine danga</p> <p>Paviršiaus paruošimas: Po šlifavimo pašalinkite nuo paviršiaus visus teršalus, įskaitant šlifavimo produktus.</p> <p>Prieš užnešant laką, nuriebalinkite paviršių.</p>	
Gaminio paruošimas darbui	Produkto naudojimas	
	<p>Produktų maišymas: 2:1 pagal tūrį, 100:51 pagal svorį</p>	 <p>Purkštuvai: 1,3–1,5 mm Slėgis: 2-4 barai Sluoksnių skaičius: 2 Sausos plėvelės storis: 20–25 μm / sluoksnis</p>
	<p>Mišinio gyvybingumas esant 20 ° C: 2 val</p>	 <p>Tarp sluoksnių ir galutinis išlaukimas: 5 - 8 minutės</p>
	<p>Skiedimas: 5 tūrio proc., 4,4 masės</p>	 <p>Džiovinimas: surinkimo galimybė 10h prie 20°C 30 min prie 60°C</p>
Produkto savybės		
	<p>Klampa FORD 4, 20 ° C: 15-17 sek</p>	<p>Tankis esant 20 ° C: 0.97 kg / l</p> <p>Medžiagų sunaudojimas: 11-12 m2 / l</p>
	<p>2004/42 / EB (840g / l) 570g / l</p>	<p>Spalvos: bespalvis</p> <p>Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje pakuotėje: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.</p>
		
Papildomos sąlygos		
	<p>Naudojant būtina užtikrinti saugos reikalavimus. Venkite kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai vėdinamose vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvėpavimo sistemos apsaugos priemones.</p>	<p>Pastabos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drėgmė veikia lako komponentus, todėl lakavimo įranga turi būti visiškai sausa. Kietiklio indą iškart po naudojimo uždarykite. • Nenaudokite, kai santykinė oro drėgmė viršija 70%. • Nerekomenduojama naudoti žemesnėje nei + 10 ° C temperatūroje. Esant žemai temperatūrai džiovinkite dažymo kameroje
	<p>Laikykite vėdinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C temperatūroje, nelaikykite šaltyje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.</p>	

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Ši informacija yra pagrįsta gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas šį produktą nesivadovaudamas šiais techniniais dokumentais, tai daro savo rizika. Šiuo atveju gamintojo įmonė neatsako už produkto efektyvumą ir žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo. Plėvelės storis, džiovinimo temperatūra ir kambario drėgmė gali turėti įtakos produkto džiūvimo laikui. Gamintojo įmonė nuolat tobulina savo gaminius ir jų technines charakteristikas.