







TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

TORO
Versija: 2015_10

2K CLEARCOAT
8002

Tai dvikomponentis akrilinis lakas, pasižymintis dideliu atsparumu subraižymams, naudojamas kaip speciali baigiamoji danga ant bazinių dažų.

2K lakas 8002 yra blizgi, negeltonuojanti danga su puikiomis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis bei ypač stipria UV apsauga, tinkama dengti tiek lengvuosius automobilius, tie komercinį transportą. Suteikia ilgalaikę patikimą apsaugą dažytiems paviršiams ir pasižymi puikia adhezija tiek skiediklinio, tiek vandens pagrindo dažams.

	Maišymo santykis (pagal tūrį), prie 20°C	100% 2K lakas 8002 50% 2K kietiklis 3002 / 3002 Fast 0 - 5% 2K skiediklis 3801		
	Gyvybingumo laikas	apie 2-3 h		
	Klampusas, DIN 4, prie 20°C	17 – 20 s		
	Užnešimas	1,3 – 1,5 mm 2,5 – 3,5 bar		
	Sluoksnių skaičius	2; Plėvelės storis 40 – 60 µm		
	Tarpsluoksnis prie 20°C	5 - 10 min		
	Džiūvimas prie 20°C: 60°C:	<i>Dust dry</i> 30 min (3002) 25 min (3002 Fast) 5 min	<i>Dry to handle</i> 8 hr (3002) 7 hr (3002 Fast) 25 min – 30 min (3002) 25 min (3002 Fast)	<i>Fully cured</i> per naktį 1,5 hr
	Teorinė išeiga	8-10 m ² /l (50 µm sausos plėvelės storis)		
	LOJ	2004/42/IIIB(e)(840)610		
	Saugojimas	Laikyti atokiau nuo užsiliepsnojimo šaltinių. Nesandėliuoti kartu su degiomis medžiagomis. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai ventiliuojamoje vietoje. Laikymo temperatūra ne žemiau nei 3°C.		
	Galiojimo laikas	Lakas 8002: 4 metai, kietiklis 3002/3002 Fast : 1 metai		